



Critères de choix du type de chape

T

02 - 10

Types de chape	Surface maximale sans joints	Mise en chauffe	Séchage
ANHYDRIDE RADDIFLUID	300 m ² avec plancher chauffant	après 7 jours	6 à 8 semaines selon conditions climatiques ou 4 à 5 semaines avec chauffe et déshumidification
	1000 m ² sans plancher chauffant		3 à 4 semaines selon conditions climatiques
CIMENT CIMFLUIDE	40 m ² avec plancher chauffant	après 21 jours	Idem que chape traditionnelle
	60 m ² sans plancher chauffant		Idem que chape traditionnelle

Important : toutes les chapes doivent obligatoirement être mises en chauffe avant la pose des revêtements de sol